



Bonkeel 334

Водно-дисперсионный клей для ПВХ и LVT плитки.

Предназначен для приклеивания LVT (ПВХ-покрытий, кварц-винил), SPC, WPC. Для впитывающих воду оснований.

■ Свойства

- высокая прочность и начальная липкость клеевого соединения
- пригоден для укладки полуконтактным способом
- большое открытое время
- обладает оптимальным временем для укладки покрытия
- легкое нанесение зубчатым шпателем
- подходит для полов с подогревом выдерживает нагрузку от мебели на роликах
- высокая устойчивость к статическим и динамическим нагрузкам
- экологичен или не содержит растворителей
- морозостойкий

■ Тара и упаковка

Пластиковое ведро 3,5/6/12 кг.

■ Основа

Водная полимерная дисперсия со смолами.

■ Технические характеристики

Химическая основа:	водная полимерная дисперсия со смолами
Цвет:	бежевый
Плотность, г/см ³ :	1,2-1,25 г/см ³
Открытое время:	не более 15-20 минут (в зависимости от температуры и влажности в помещении, пористости основания)
Рекомендуемая температура нанесения:	+15°С...+25°С
Время полного набора прочности:	72 часа
Расход:	300-500 г/м ² , в зависимости от основы
Способ нанесения:	зубчатый шпатель А2 или В1
Срок годности:	15 месяцев
Условия хранения:	в плотно закрытой оригинальной упаковке, при температуре от +5°С до +25°С
Морозостойкость:	Допускается транспортировка при отрицательных температурах до -40°С. Не допускается хранение в замороженном состоянии, размораживать при комнатной температуре не менее 24 часов.
Упаковка:	пластиковое ведро

■ Требования к основанию

Способ подготовки поверхности зависит от типа основания. При выполнении работ по подготовке оснований необходимо соблюдать требования СП 71.1330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» (актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87) и СП 29.13330.2011 «Полы» (актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88). Основание должно быть очищено от остатков старого клея или мастики, выровнено с помощью подходящих шпательков или выравнивающих смесей, просушено, на нем не должно быть пыли, остатков жиров, масел. Для выравнивания бетонных оснований внутри помещений можно использовать нивелирующие смеси. В случае очень рыхлых оснований допускается применять под клей специализированные глубоко проникающие грунтовки, не запирающие поры.

ВАЖНО!

Перед нанесением клея на основание и укладкой напольного покрытия убедитесь, что основание сохранило свои впитывающие свойства.

Температура основания при укладке должна быть не ниже +15°С.

■ Применение

Bonkeel 334 поставляется в готовом к применению виде. Перед использованием тщательно перемешать. Допускается образование полимерной пленки на поверхности клея. Перед применением пленку необходимо удалить. Нанесение клея на подготовленное основание рекомендуется производить зубчатым шпателем А2 (А1) или В1 (В2), зависит от подосновы (подложки) покрытия. При укладке ПВХ (LVT) плитки время подсушки составляет около 10-20 минут до образования пленки, клей должен слабо переходить на палец при контакте. Уложенное напольное покрытие необходимо прижать путем приглаживания или с помощью прикаточного валика. Укладку производить при температуре воздуха не ниже +15°С и влажности не выше 75%. В течение 72 часов после приклеивания не рекомендуется

подвергать клеевое соединение нагрузкам на отрыв или на сдвиг. Засохший клей с непористых поверхностей можно удалить с помощью щелочных моющих средств или подходящих органических растворителей (необходимо убедиться, что растворители не испортят внешний вид изделия).

▪ **Способ нанесения**

Зубчатый шпатель А2 или В1.

▪ **Расход**

300-500 г/м² в зависимости от основы.

▪ **Условия хранения и транспортировки**

Допускается транспортировка при отрицательных температурах до -40°C. Не допускается хранение в замороженном состоянии, размораживать при комнатной температуре не менее 24 часов.

▪ **Гарантийный срок хранения**

В плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +25°C – 15 месяцев.