ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

PARKETOLIT PR 51

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЯ

ОПИСАНИЕ

Parketolit PR 51 – однокомпонентный полиуретановый грунт без растворителя, предназначенный для повышения адгезии и обработки слабых, пористых, пыльных оснований, а также оснований с повышенной остаточной влажностью. Процесс полимеризации происходит за счет реакции с атмосферной влагой. Применим для быстрой инсталляции паркета.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Низкий расход
- 100% сухой остаток
- Без запаха, без растворителя
- Не требует разбавления, готов к применению
- Быстрое время высыхания – через 45-90 минут можно приступать к укладке
- Малопенящийся

ПРИМЕНЕНИЕ

- Упрочнение пыльных, пористых и рыхлых оснований с предельно допустимой влажностью
- Обработка подогреваемых оснований с остаточной влажностью до 3%CM
- Обработка влажных цементных оснований до 4%CM
- Санация старого паркета без удаления паркетных планок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая основа:	изоционат
Цвет:	коричневый
Способ нанесения:	кисть, валик

РАСХОД

• Сухие основания:	70 – 200 мл/м^2
• Основания с повышенной влажностью:	140 – 270 мл/м^2

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть без дефектов, ровным, сухим, без трещин, чистым и свободным от материалов, которые могут ухудшить адгезию. Перед началом работ удалить рыхлые фрагменты основания, остатки выравнивающего состава. Цементные и кальце-сульфатные основания должны быть отшлифованы (зерно 16-24) и полностью обеспылены с помощью промышленного пылесоса. Максимально допустимое значение остаточной влажности для цементной и бетонной стяжки – 2%CM (с подогревом – 1,8% CM), для ангидридной наливной стяжки – 0,5%CM (с подогревом – 0,3%CM).

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед нанесением, PARKETOLIT PR 51 должен принять температуру помещения. При работе избегайте образование луж, наносите грунтовку равномерно, используя поролоновый валик или фибро валик с коротким ворсом.

Тип основания	Определение степени пористости основания	Количество слоев	Расход мл/м^2
Сильно пористое	Капля воды впитается менее чем за 1 мин.	1 сл	150 - 200
Средне пористое	Капля воды впитается в течении 10 мин.	1 сл	100 - 150
Слабо пористое	Капля воды впитается более 10 мин.	1 сл	70 - 100

Таб. №1

Упрочнение сухих оснований выполняется в один слой с расходом в зависимости от их пористости и прочности. (см. таблицу №1)
Обработка влажных цементных оснований с содержанием влаги до 4%CM выполняется в два слоя.
Время высыхания первого слоя грунта при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 50-65% составляет 45 - 90 минут., но не более 12 часов.
При создании пароизоляционной барьера время высыхания второго слоя грунта при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 50-65% составляет около12 часов.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания зависит от количества нанесённого грунта, вентиляции, температуры и относительной влажности воздуха в помещении, а также степени впитывания основания. Не допускается применение грунта при температурах ниже + 10°С.

В случае, если укладка напольного покрытия планируется через 48 часов после нанесения грунта, для увеличения адгезии клея к основанию посыпать заключительный слой грунта кварцевым песком. После полимеризации грунта остатки песка следует удалить.

САНАЦИЯ СТАРОГО ПАРКЕТА БЕЗ ДЕМОНТАЖА

Для санации налить слой грунта на обрабатываемую поверхность. Равномерно распределить грунт по поверхности шпателем для заполнения трещин и впитывания. Дальнейшую обработку поверхности: шлифовку, нанесение лака и т.д., можно выполнять через 24 часа.

Внимание: Parketolit PR 51 совместим только с реактивными клеями: PARKETOLIT 1549, PARKETOLIT E 60, PARKETOLIT E 65.
Не используйте дисперсионный клей или выравнивающие смеси.

ОЧИСТКА

Не высохший грунт можно удалить механически с помощью бумаги или тряпки, смоченной растворителем Mitosol S50.

ФАСОВКА

Пластиковая ёмкость 5 л (6кг)

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Грунт хранится в закрытой упаковке при температуре от + 5°С до + 25° С. Защищать от проникновения влаги и воды. Срок годности 1 год. Допускается транспортировка до -20°С не более двух недель.

Информация о изделии и указания по применению составлены на основе опыта работы, лабораторных исследований и испытаний, проведенных на фирме-изготовителе.
Фирма-изготовитель гарантирует высокое качество выпускаемых изделий и соответствие химико-технических характеристик с данными в технической спецификации. Сотрудники технического отдела готовы ответить на вопросы пользователя и оказать помощь при работе с клеем. Перед применением клея рекомендуется провести пробное склеивание. Пробное склеивание необходимо провести в случае заменены материала или фирмы-изготовителя.
Фирма-изготовитель не несет ответственности за неудовлетворительное качество склеивания, если при работе с изделием не была соблюдена инструкция по применению или же применялись изделия различных фирм-изготовителей.