

Концентрат 1:5, 1:7 или 1:9

Дисперсионная акриловая глубокопроникающая грунтовка для укрепления и пропитки всех видов впитывающих оснований (цементные стяжки, самонивелирующие смеси, бетон, штукатурка и др.). Предназначена для работ внутри и снаружи.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- спецконцентрат;
- глубоко проникает, упрочняет и снижает водопоглощение основания;
- морозостойкий продукт при транспортировке;
- подходит для теплых полов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: водная дисперсия акрилового сополимера, функциональные добавки, вода. Время полного высыхания (в зависимости от условий проведения работ): до 4 часов. Расход концентрата: 20-60 г/м² (в зависимости от применения и соотношения грунтовки с водой).

ТРЕБОВАНИЕ К ОСНОВАНИЮ

Основание должно быть прочным, продолжительное время сухим, чистым, не иметь слоев, снижающих адгезию. Избытки цементного молочка и загрязнения следует предварительно удалить.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Работы следует выполнять при температуре воздуха, основания и грунтовки не ниже +5°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Основание должно быть прочным, чистым, сухим и не содержать веществ, препятствующих адгезии.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Концентрат. Взболтать и разбавить водой в зависимости от типа поверхности согласно таблице. Равномерно, без пробелов и образования луж нанести рабочий раствор на подготовленное основание кистью, валиком или методом распыления.

Сразу после окончания работ инструмент тщательно вымыть. Затвердевшую грунтовку можно удалить растворителем или механическим способом.

Тип поверхности	Разбавление концентрат : вода	Количество слоев
Впитывающая (бетонные, цементно-песчаные, ангидридные стяжки)	1 : 5	1 слой
При подготовке основания под нанесение клея, промежуточного грунтования цементных самонивелирующих смесей или ремонтных составов	1 : 7	1 слой
Сильновпитывающая (ячеистый бетон, газосиликатный блок, штукатурка, шпаклевка и др.)	1 : 9	1-2 слоя с интервалом подсушки каждого слоя не менее 1 часа
Для укрепления слабых, отслаивающихся оснований	1 этап – 1 : 9 2 этап – 1 : 7 3 этап – 1 : 5	3 слоя с интервалом подсушки каждого слоя не менее 1 часа

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +35°C в заводской невскрытой упаковке. Допускается транспортное замораживание до 5 циклов, которое не влияет на свойство продукта. Не подвергать воздействию влаги, тепла, прямых солнечных лучей. Пустую тару утилизировать как бытовой мусор.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте. Использовать индивидуальные средства защиты. Избегать контакта с глазами и кожей. В случае попадания грунтовки в глаза немедленно промыть их чистой водой и при необходимости обратиться к врачу.

Продукция изготовлена на предприятии, система управления качеством которого сертифицирована по ISO 9001:2015.

Срок хранения 24 месяца с даты изготовления, указанной на упаковке.

Масса нетто: **5 КГ**

Произведено по заказу
ООО "Пол-Холл",
625013, г. Тюмень,
ул. 50 лет Октября, д. 122

Изготовитель: ООО "Голдбастик"
220141, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Старинавская, 2, пом. 173, каб. 3
Адрес производства:
г. Минск, пер. Промышленный, 9/4.



4 812673 002115