

IZOPUR 2K ULTIMA

Двухкомпонентный жестко-эластичный полиуретановый клей с пролонгированным временем жизнеспособности смеси, без растворителей, аминов и эпоксидов. Применяется для приклеивания инженерного, штучного, мозаичного паркета, а также для массивной доски на все виды абсорбирующих и неабсорбирующих оснований. Совместим с системой "теплый пол".



ПРИМЕНЕНИЕ

- Многослойный паркет согласно EN 13489:2003
- Массивный паркет с технологией шип/паз согласно EN 13226:2009
- Мозаичный паркет согласно EN 13488:2003
- Массивный лампаркет согласно EN 13227:2003
- Индустриальный паркет согласно EN14761:2006 + A1:2008

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВОЙСТВА



Внешний вид

А - бежевая густая паста
В - коричневая жидкость



Химическая основа

полиуретановая смола



Соотношение смешивания

A:B = 7:1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Расход

800-1000 г/м² - шпатель В3
1000-1300 г/м² - шпатель В11



Температура нанесения

от +10°C до +30°C

ХРАНЕНИЕ И МАРКИРОВКА



Срок хранения

12 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке



Очистка

вежий клей удалите при помощи бумаги или ткани. используйте средство для удаления клея. После отверждения клей удаляется только механическим путем



Упаковка

10 кг (8,75+1,25 кг)

ВРЕМЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



Жизнеспособность смеси

120 минут при t 23°C и 50-60% ОВВ*



Рабочее время

120 минут при t 23°C и 50-60% ОВВ*



Шлифовка

через 36 часов



Легкие нагрузки

через 18 часов

Полный набор прочности

через 72 часа

*Высокая температура и высокая относительная влажность воздуха (ОВВ) ускоряют время отверждения клея, при этом сокращается его рабочее время. Низкие значения температуры и ОВВ замедляют отверждение клея и продлевают рабочее время.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОСНОВАНИЕ

Основание должно быть сухим ровным, механически прочным, очищенным от пыли, песка, краски, воска, масла, гипса. Остаточная влажность цементного основания не должна превышать 2 CM%(с подогревом - 1,8%), а для ангидридных оснований максимум до 0,5 CM%(с подогревом - 0,3%). Выбоины и поверхностные трещины на цементных основаниях должны быть отремонтированы с помощью синтетического раствора, полученного путём смешивания грунтовки с кварцевым песком. Неровные основания должны быть выровнены самовыравнивающимися составами с высокими прочностными характеристиками. Совместим с грунтами линейки **PROBOND: PRIMER D PLUS, PU PRIMER SF.**

НАНЕСЕНИЕ

Смешайте компонент А с компонентом В и тщательно перешивайте электрическим миксером с максимальной скоростью до 300 об/мин до получения однородной массы. Любые изменения пропорций ставит под угрозу качество материала, в том числе и его время высыхания. Смешивания компонентов допускается только полными их объемами.

Нанесите клей ровным слоем с помощью зубчатого (В3 или В11) шпателя. Производите укладку напольного покрытия в течении рабочего времени клея. Укладывайте паркет слегка надавливая на него, и следите за тем, чтобы клей не попал на кромку покрытия. Легкие нагрузки допустимы после 18 часов после приклеивания, шлифовка через 36 часов. Полный набор прочности достигается через 72 часа после приклеивания.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Наносите достаточное количество клея, чтобы обеспечить полный контакт паркетных планок с основанием.
- Учитывайте открытое время клея – время, в течение которого можно укладывать паркет на нанесенный клей. Не наносите клей на слишком большую площадь за один раз.
- При укладке деревянных настилов оставляйте расстояние около 1 см по периметру помещения (расширительный шов) для сезонного движения деревянных настилов.
- Пролонгированное время жизнеспособности смеси до 120 минут позволяет производить работы без стресса и спешки.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Компонент А безвреден, компонент В может оказать раздражающие действия при прямом контакте с глазами и кожей. Работая с клеем IZOPUR 2K UITIMA, обеспечьте хорошую вентиляцию помещения. Всегда используйте средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая перчатки и защитные очки. При попадании клея или компонента В на кожу немедленно промойте загрязненный участок большим количеством воды, при попадании на глаза также промойте водой и обратитесь к врачу. Храните клей в недоступном для детей месте. Следуйте инструкциям производителя, указанным в паспорте безопасности.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Клей должен храниться в закрытой упаковке при температуре от +5°C до 25°C. Защищайте от проникновения влаги и воды. Срок годности 12 месяцев.

Информация об изделии и указания по применению составлены на основе опыта работы, лабораторных исследований и испытаний, проведенных на фирме-изготовителе. Фирма-изготовитель гарантирует высокое качество выпускаемых изделий и соответствие химико-технических характеристик с данными в технической спецификации. Сотрудники технического отдела готовы ответить на вопросы пользователя и оказать помощь при работе с клеем. Перед применением клея рекомендуется провести пробное склеивание. Фирма-изготовитель не несет ответственности за неудовлетворительное качество склеивания, если при работе с изделием не была соблюдена инструкция по применению или же применялись изделия различных фирм-изготовителей.

