

OPTIFLEX

OPTIFLEX – однокомпонентный тиксотропный, не содержащий растворителей клей на основе MS полимера для всех видов деревянных напольных покрытий, **а также SPC и MSPC** на все виды абсорбирующих оснований, а также на неабсорбирующие основания (керамическая плитка, мрамор, металл и т.п.). Процесс полимеризации происходит за счет реакции с влагой. Совместим с системой “теплый пол”. Соответствует стандарту EN14293:2006 и стандарту ISO 17178:2013.



ПРИМЕНЕНИЕ

- Многослойный паркет до 180 мм согласно EN 13489:2003
- Массивный паркет с технологией шип/паз до 110 мм согласно EN 13226:2009
- Мозаичный паркет согласно EN 13488:2003
- Массивный лампаркет согласно EN 13227:2003
- Индустриальный паркет согласно EN14761:2006 + A1:2008

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВОЙСТВА



Внешний вид

светло-коричневая паста



Химическая основа

MS-полимер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Расход

500-700 г/м² - шпатель В2 для SPC и MSPC
800-1000 г/м² - шпатель В3
1000-1300 г/м² - шпатель В 11



Температура нанесения

от +5°C до 25°C

ВРЕМЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



Рабочее время

50 минут при t23°C и 50-60% ОВВ*



Шлифовка

через 36 часов



Легкие нагрузки

через 12 часов

Полный набор прочности

через 72 часа

ХРАНЕНИЕ И МАРКИРОВКА



Срок хранения

12 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке



Очистка

Свежий клей удалите при помощи бумаги или ткани, используйте средство для удаления клея. После отверждения клей удаляется только механическим путем



Упаковка

2 алюминиевых пакета по 7 кг а пластиковом ведре

*Высокая температура и высокая относительная влажность воздуха (ОВВ) ускоряют время отверждения клея, при этом сокращается его рабочее время. Низкие значения температуры и ОВВ замедляют отверждение клея и продлевают рабочее время.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОСНОВАНИЕ

Основание должно быть без дефектов, ровным, сухим, без трещин, чистым и свободным от материалов, которые могут ухудшить адгезию. Перед началом работ удалить рыхлые фрагменты основания, остатки выравнивающего состава. Цементные и кальце-сульфатные основания должны быть отшлифованы (зерно 16-24) и полностью обеспылены с помощью промышленного пылесоса. Максимально допустимое значение остаточной влажности для цементной и бетонной стяжки – 2%СМ (с подогревом – 1,8%СМ), для ангидридной наливной стяжки – 0,5%СМ (с подогревом – 0,3%СМ). Совместим с грунтами линейки **PROBOND: PRIMER D PLUS, PU PRIMER SF**.

НАНЕСЕНИЕ

Нанесите клей ровным слоем с помощью зубчатого (В3, В11, В2 - для SPC) шпателя. Производите укладку напольного покрытия в течении рабочего времени клея. Укладывайте паркет слегка надавливая на него, и следите за тем, чтобы клей не попал на кромку покрытия. Шлифовка и легкая нагрузка возможны через 36 часов. Окончательная прочность соединения достигается не ранее чем через 72 часа после приклеивания. Возможно использовать для реставрации старого паркета в качестве шовзаполнителя, легко поддается шлифовке

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Наносите достаточное количество клея, чтобы обеспечить полный контакт паркетных планок с основанием.
- Учитывайте открытое время клея – время, в течение которого можно укладывать паркет на нанесенный клей. Не наносите клей на слишком большую площадь за один раз.
- Не подвергайте паркет нагрузкам до полного высыхания клея.
- При укладке деревянных настилов оставляйте расстояние около 1 см по периметру помещения (расширительный шов) для сезонного движения деревянных настилов.
- Клей не содержит воды, таким образом, на него можно стелить все виды деревянных настилов из большинства пород (экзотических, европейских).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Работая с клеем **OPTIFLEX**, обеспечьте хорошую вентиляцию помещения. Всегда используйте средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая перчатки и защитные очки. При попадании клея или компонента В на кожу немедленно промойте загрязненный участок большим количеством воды, при попадании на глаза также промойте водой и обратитесь к врачу. Храните клей в недоступном для детей месте. Следуйте инструкциям производителя, указанным в паспорте безопасности.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Клей должен храниться в закрытой упаковке при температуре от +10°C до 25°C. При частичном использовании продукта упаковку требуется как можно быстрее герметично закрыть, ограничив доступ воздуха в емкость, и использовать в максимальное короткое время. Защищайте от проникновения влаги и воды. Срок годности 12 месяцев.

Информация об изделии и указания по применению составлены на основе опыта работы, лабораторных исследований и испытаний, проведенных на фирме-изготовителе. Фирма-изготовитель гарантирует высокое качество выпускаемых изделий и соответствие химико-технических характеристик с данными в технической спецификации. Сотрудники технического отдела готовы ответить на вопросы пользователя и оказать помощь при работе с клеем. Перед применением клея рекомендуется провести пробное склеивание. Фирма-изготовитель не несет ответственности за неудовлетворительное качество склеивания, если при работе с изделием не была соблюдена инструкция по применению или же применялись изделия различных фирм-изготовителей.

