

SPC BOND

Однокомпонентный, готовый к применению, клей без содержания растворителей, изоцианатов на основе SMP полимера **для укладки для укладки SPC, LVT, MSPC, WPC и пробки** на впитывающие и невпитывающие основания, а также на стены благодаря высокой первоначальной склеивающей способности. Клей обладает превосходной влагостойкостью, эластичностью, устойчивостью к влаге. Продукт легко удаляется с финишной поверхности механическим путем даже после полимеризации. Эластичность SPC BOND обеспечивает гибкость, намного превосходящую расширение SPC, эффективно поглощая механические нагрузки. Совместим с системой «теплый пол».



ПРИМЕНЕНИЕ

- LVT
- SPC
- MSPC
- WPC
- пробковое покрытие

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВОЙСТВА



Внешний вид

бежевая тиксотропная паста



Химическая основа

SMP полимер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Расход

350 г/м² - шпатель A2
400 - 500 г/м² - шпатель B1



Температура нанесения

от +5°C до 25°C

ВРЕМЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



Рабочее время

50 минут при t 23°C и 50-60% ОВВ*



Легкие нагрузки

18 часов



Полный набор прочности

через 72 часа

ХРАНЕНИЕ И МАРКИРОВКА



Срок хранения

12 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке



Очистка

Свежий клей удалите при помощи бумаги или ткани, используйте средство для удаления клея. После отверждения клей удаляется только механическим путем



Упаковка

5 кг в пластиковом ведре

*Высокая температура и высокая относительная влажность воздуха (ОВВ) ускоряют время отверждения клея, при этом сокращается его рабочее время. Низкие значения температуры и ОВВ замедляют отверждение клея и продлевают рабочее время.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОСНОВАНИЕ

Основание должно быть без дефектов, ровным, сухим, без трещин, чистым и свободным от материалов, которые могут ухудшить адгезию. Перед началом работ удалить рыхлые фрагменты основания, остатки выравнивающего состава. Цементные и кальце-сульфатные основания должны быть отшлифованы (зерно 16-24) и полностью обеспылены с помощью промышленного пылесоса. Максимально допустимое значение остаточной влажности для цементной и бетонной стяжки – 2%СМ (с подогревом – 18%СМ), для ангидридной наливной стяжки – 05%СМ (с подогревом – 03%СМ). Совместим с грунтами линейки **PROBOND: PRIMER D PLUS, PU PRIMER SF**.

НАНЕСЕНИЕ

Укладки LVT: нанесите клей на основание с помощью шпателя ТКВ А2. Производите укладку в течение рабочего времени клея - 40 минут до того, как клей заветрится. Плотно прикатайте покрытие к основанию для удаления остаточного воздуха и полного контакта покрытия с клеем.

Укладки SPC, MSPC и WPC: нанесите клей на основание с помощью шпателя ТКВ В1. Производите укладку в течение рабочего времени клея - 40 минут до того, как клей заветрится. Плотно приложите покрытие к основанию для удаления остаточного воздуха и полного контакта покрытия с клеем.

Укладка пробкового покрытия: нанесите клей на основание с помощью шпателя ТКВ А2. Производите укладку в течение рабочего времени клея - 40 минут до того, как клей заветрится. Плотно прикатайте покрытие к основанию для удаления остаточного воздуха и полного контакта покрытия с клеем.

Важно! При работе с основаниями, не впитывающими влагу: нанесите SPC BOND соответствующим зубчатым шпателем. Подождите 5 – 10 минут (в зависимости от температуры и влажности воздуха в помещении) перед укладкой покрытия. Убедитесь, что относительная влажность окружающей среды составляет не менее 40 – 50%, в идеале - 50 - 65%, чтобы гарантировать надлежащее наличие влаги для полимеризации. Далее приступайте к укладке SPC, MSPC или LVT, идеальное время для укладки - в течение 10-20 минут. Остатки использованного клея изолируйте от контакта с воздухом плотно накрыв клей полиэтиленовой пленкой или фольгой под защитной крышкой.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не допускайте перерасхода клея, особенно на невпитывающих основаниях.
- За несколько часов до укладки LVT извлеките приклеиваемое покрытие из упаковки, разложите его на полу, чтобы уменьшить его натяжение и дать ему акклиматизироваться к рабочей среде.
- Наносите достаточное количество клея, чтобы обеспечить полный контакт напольного покрытия с основанием.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Работая с клеем SPC BOND, обеспечьте хорошую вентиляцию помещения. Всегда используйте средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая перчатки и защитные очки. При попадании клея на кожу или в глаза, немедленно промойте большим количеством воды и к врачу. Храните клей в недоступном для детей месте. Следуйте инструкциям производителя, указанным в паспорте безопасности.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Клей должен храниться в закрытой упаковке при температуре от +5°C до 25°C. При частичном использовании продукта упаковку требуется как можно быстрее герметично закрыть, ограничив доступ воздуха в емкость, и использовать в максимальное короткое время. Защищайте от проникновения влаги и воды. Срок годности 12 месяцев.

Информация об изделии и указания по применению составлены на основе опыта работы, лабораторных исследований и испытаний, проведенных на фирме-изготовителе. Фирма-изготовитель гарантирует высокое качество выпускаемых изделий и соответствие химико-технических характеристик с данными в технической спецификации. Сотрудники технического отдела готовы ответить на вопросы пользователя и оказать помощь при работе с клеем. Перед применением клея рекомендуется провести пробное склеивание. Фирма-изготовитель не несет ответственности за неудовлетворительное качество склеивания, если при работе с изделием не была соблюдена инструкция по применению или же применялись изделия различных фирм-изготовителей.

