

Паркетный клей PU-2K

- Состоит из 100% высококачественных полиуретановых смол
- Не содержит воды и растворителей
- Устойчив к воздействию воды и грибковых микроорганизмов
- После отверждения безвреден для человека и биосферы

Свойства

Двухкомпонентный полиуретановый клей для укладки паркета.

Назначение

Предназначен для прочной и долговечной укладки любых видов деревянных и композитных покрытий, панелей. Клеевой состав обеспечивает прочное и долговечное приклеивание следующих видов паркета: штучный, массивный, модульный, щитовой, мозаичный, торцевой, лакированный, ламинированный, деревянная брусчатка, паркетная и инженерная доска. Идеально подходит для полов с подогревом и для вязких полимерных оснований.

Наносится на следующие строительные основания

бетон, ангидрит, самовыравнивающиеся смеси, дерево, фанера, ДВП, ДСП, ОСП, камень, керамическая плитка, цементно-стружечная плита, асфальтовые поверхности и др.

Условия нанесения

- относительная влажность воздуха – 40-70%;
- температура основания и воздуха – не менее +15°C;
- влажность основания: на основе цемента – не более 5,0%; ангидрита – не более 0,5%; дерева – не более 8-12%; влажность паркета – не более 12%.

Применение

- очистить поверхность от пыли, грязи, масляных и жировых загрязнений;
- **при влажности менее 5%** рекомендуем использовать однокомпонентную полиуретановую грунтовку, **при влажности более 5%** рекомендуем использовать двухкомпонентную эпоксидную грунтовку;
- приготовить клеевой состав, исходя из установленной пропорции смешивания компонентов (А:Б=9:1).

Для этого

- перемешать (в течение 2-3 мин.) дрелью с насадкой содержимое упаковки с компонентом «А»;
- полностью (без остатка) перелить содержимое упаковки с компонентом «Б» в упаковку с компонентом «А»;
- перемешать смесь (в течение 3-5 мин.) дрелью с насадкой до достижения однородного по цвету и вязкости состояния;
- после высыхания грунтовки (через 2-6 ч.) нанести на прогрунтованное основание клеевой состав с помощью зубчатого шпателя;
- уложить паркетное покрытие на свеженанесенные клеевые бороздки;
- на время предварительного отверждения клея (2-6 ч.), пригрузить паркетное покрытие таким образом, чтобы добиться оптимальной толщины клеевой пленки (не более 0,5 мм), ответственной за достижение максимальной прочности клеевого соединения.

- Время выработки – 2 часа
- По покрытию можно ходить через 12 часов
- Время полного отверждения – 24 часа

Расход

700-1000 г/м² – по фанерному основанию, 900-1400 г/м² – по бетонному основанию.

Упаковка

- компонент «А»: ведро – 9 кг,
- компонент «Б»: банка – 1 кг.

Меры предосторожности

- при работе с клеем следует избегать вдыхания его паров, попадания в глаза и на кожу;
- при попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу;
- при попадании на кожу смыть большим количеством воды с мылом.

Срок и условия хранения

Срок хранения: 9 месяцев в герметичной упаковке при температуре от +5°C до +25°C. Допускается перевозка в диапазоне температур от -30°C до +30°C; При отрицательных температурах материал увеличивает вязкость. Для восстановления нормированной вязкости, выдержать материал при комнатной температуре не менее 24-48 часов.

Производство

Произведено на территории Российской Федерации по немецкой технологии.